

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **HS 740 PROTECTOR ANTIGRAVILLA 1 L.**

REFERENCIA **01-1100 BLANCO**

01-1101 NEGRO

01-1102 GRIS

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

HS 740 Antigrailla es un recubrimiento antigrailla HS mono componente de altas prestaciones. Es un producto listo para usar, con alto poder para cubrir y sin riesgo de descuelgue. Su formulación aporta un alto nivel de flexibilidad al acabado, por lo que es perfecto para la protección anticorrosiva y contra impactos en zonas como bajos y pasos de ruedas. Además, garantiza una óptima insonorización en aplicaciones en zonas con alto nivel de vibración como puertas, maleteros o paneles.

Una vez seco, HS 740 Antigrailla presenta un excelente texturado o efecto piel de naranja que permite ser repintado con esmaltes bicapa de carrocería consiguiendo un perfecto nivel de brillo.

3. CARACTERÍSTICAS

Naturaleza	Resinas sintéticas
Color	Blanco, Gris, Negro
Peso específico	1,5 kg/l a 20 °C
VOC	410 g/l
Residuo seco	72%
Espesor film seco	150-200 micras 1 capa
Rendimiento	5-7m ² /kg
Viscosidad	10. 000 - 15. 000 cps
Densidad	1,35 ± 0,05 g/cm ³

4. APLICACIÓN

Agite bien la botella de HS 740 ANTIGRAVILLA durante al menos 15 segundos. Abra la botella e introdúzcala en la pistola de aire recomendada (bajo presión o flujo de aire directo). La presión de aire recomendada es entre 4 y 5 bar. Aplicar a una distancia de 15-20 cm de la superficie. Aplicar dos manos cruzadas. El espesor seco recomendado para el mejor rendimiento es 300 µm. El espesor total de la capa no debe exceder de 1 mm y debe aplicarse en más de una capa. Después de su uso, cierre el envase y limpie el equipo de aplicación.

5. PINTADO

Pintar después de 30 minutos de la aplicación y por lo menos dentro de las 8 horas de la aplicación. Después de que el producto esté completamente seco, se recomienda un ligero lijado antes de pintarlo.

6. SECADO

Después de pintar, secar en horno a 60°C durante 30 min.

Evitar el secado con lámparas de infrarrojos: pueden formarse ampollas.

7. ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

HS 740 ANTIGRAVILLA almacenado en su contenedor original, en un área seca y bien ventilada, a temperaturas entre 5°C y 30°C tiene una vida útil de 18 meses desde la fecha de fabricación.