

FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO DISEÑADO
SOLO PARA USO PROFESIONAL**

GLASS FIBRE Masilla de poliéster

PRODUCTOS

GLASS FIBRE – Masilla estructural, de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.
Endurecedor para masilla de poliéster.

OPIS PRODUKTU

Masilla de poliéster de alta calidad reforzada con fibra de vidrio, destinada para reparaciones de los vehículos. Recomendada para rellenar grandes abolladura y agujeros en la carrosería de los vehículos, remolques, semiremolques, etc.

- ✓ Muy buena adherencia a los metales
- ✓ Alta dureza y buena flexibilidad.
- ✓ Muy corto tiempo de endurecimiento.
- ✓ Muy buena alidad de lijado

Color – Verde.

Grado de brillo-Mate

Densidad - 1,82 (+/- 0,03) kg/l.

LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES

VOC para la mezcla = 46 [g/l]

El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea (2004/42/EC),), que fija el valor límite máximo de componentes volátiles para esa categoría de productos (B/2) en su forma lista al uso de 250 g/l.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El producto tiene muy buena adherencia a diferentes sustratos. Se puede aplicar sobre:

- ✓ Acero y aluminio, después de matizar y desengrasar
- ✓ Acero zincado después de matizar y desengrasar.
- ✓ Laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi,
- ✓ Capas de barniz bien lijadas u orginales.

Recomendamos papel de lijado de graduación: P80÷P120.

Precaución: ¡No aplicar masillas de poliéster directamente a los aparejos fosfatantes o productos acrílicos de 1 componente y de nitrocelulosa!

MODO DE APLICACIÓN

	Uso Masilla de poliéster, reforzada con fibra de vidrio, recomendada para relleno de abolladuras grandes y agujeros en carrocería de vehículos.				
	Proporción de mezcla Según peso <table> <tr> <td>Masilla</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Endurecedor</td><td>2</td></tr> </table> Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire.	Masilla	100	Endurecedor	2
Masilla	100				
Endurecedor	2				
	Espesor de la capa La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 5 mm Tiempo de vida de la mezcla 4÷7 minutos a 20°C.				
	Tiempo de endurecimiento 20÷30 minutos a 20°C. La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de endurecimiento del producto.				
	Lijado Lijado de rebaje (en seco): P80÷P120. Lijado de acabado (en seco): P120÷P320.				

TRATAMIENTO POSTERIOR

Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar:

- ✓ Masillas de poliéster de 2 componentes.
- ✓ Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ ¡Excesiva cantidad de endurecedor puede causar emblancamiento del esmalte!
- ✓ Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel.
- ✓ Utilizar en lugares bien ventilados.
- ✓ Las herramientas limpiar directamente después de usarlas

¡Atención!: A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en la carta MSDS de producto

ALMACENAMIENTO

Conservar en envases herméticamente cerrados, en lugar seco y frío, alejado de las fuentes de fuego y calor. Evitar la exposición al sol.

¡Atención!:

1. Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto.
2. ¡Proteger el endurecedor ante el calentamiento!

PERIODO DE GARANTÍA

GLASS FIBRE masilla de poliéster – 12 meses desde la fecha de fabricación.

Endurecedor para la masilla de poliéster – 18 meses desde la fecha de fabricación.

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL

Aviso importante:

La información contenida en este documento corresponde a nuestros conocimientos y la experiencia actual.

Lea las instrucciones y advertencias antes de usar productos Troton . Las fichas de seguridad se puede encontrar en nuestra página web www.troton.com.pl o las puede solicitar: troton@troton.com.pl

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento están basadas en pruebas o experiencia que Troton cree que son suficientes, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada.

Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de producto Troton, el usuario es el único responsable de la evaluación del producto Troton y determinar si es adecuado para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Limitación de responsabilidad: Excepto donde no está prohibido por la ley, Troton no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto Troton, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente del fundamento jurídico alegado, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. Este producto cumple la normativa europea de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para Automotive Refinish. Antes de su uso se debe confirmar el cumplimiento de estas normas con las de su país, estatales y locales. Los datos en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. Troton no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información.

